



Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình
CADI-SUN® Group

QUALIFICATION Statement



WIRE & CABLE



SỢI ĐỒNG TRÒN KỸ THUẬT ĐIỆN
ELECTRO-TECHNICAL ROUND COPPER WIRE

KẾT CẤU / CONSTRUCTION



Tiêu chuẩn áp dụng / Application standard: TCVN 5933 : 1995

Tên sản phẩm Specification	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Mức quy định Standard level			
			Cu Φ 2.6	Cu Φ 3.0	Cu Φ 8.0	Cu Φ 17.0
Đường kính sợi Diameter of wires	mm	TCVN 5933:1995	2.6 \pm 0.02	3.0 \pm 0.03	8.0 \pm 0.06	17.0 \pm 0.1
Tiết diện Area	mm ²		5.2 \div 5.4	6.9 \div 7.2	49.5 \div 51.0	224.2 \div 229.5
Suất kéo đứt Tenile strength	N/mm ²		200 \div 280	200 \div 280	200 \div 260	-
Độ giãn dài tương đối Tenile strength	%		\geq 30	\geq 30	\geq 35	-
Điện trở suất ở 20 ^o C DC resistancs of the at 20 ^o C	Ω mm ² /m		\leq 0.01724	\leq 0.01724	\leq 0.01724	-
Đóng gói Package	kg/package		500 \div 1500 /Lồng	500 \div 1500 /Lồng	2000 \div 2500 /Cuộn	2000 \div 2500 /Cuộn

Ngoài các sản phẩm trong bảng, các sản phẩm khác cũng được sản xuất với quy cách thông số kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng
In addition to products listed in the table above the others are also provided according to requirement of the customers