

EURO POLYMERS UREA-5000ST

UREA-5000ST là hợp chất Polyurea 2 thành phần có hàm lượng rắn 100% không VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi). Thi công bằng máy phun áp lực có gia nhiệt, đóng rắn và khô rất nhanh tạo lớp màng chống thấm Aromatic Polyurea chịu mài mòn, va đập và kéo căng tốt. Lớp màng hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ thấp chịu hóa chất và có độ bám dính tuyệt vời. Sản phẩm được phát triển đặc biệt cho kết cấu thép và kết cấu chứa nước

KHU VỰC ÁP DỤNG

- Phủ các ống thép dẫn nước sinh hoạt
- Phủ các ống cũ cho nhiều ứng dụng khác nhau
- Chống thấm và bảo vệ các kết cấu chứa nước sinh hoạt
- Phủ các cấu kiện thép khi có yêu cầu chịu mài mòn
- Phủ các cấu kiện thép khi có yêu cầu chống nước và chống ngấm nước
- Phủ các cấu kiện thép khi có yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn, chống xâm thực

ĐẶC TÍNH

- Không chứa VOC (100% hàm lượng chất rắn)
- Đạt tiêu chuẩn NSF 61/ ANSI 61 (vật liệu thân thiện với môi trường)
- Độ bền kéo căng và độ giãn dài cao
- Chịu mài mòn và va đập tuyệt vời
- Kháng tuyệt vời với dung môi, dầu và axit (hóa chất)
- Độ bền liên kết tuyệt vời với các bề mặt được chuẩn bị đúng cách

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt sắt, thép phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi dầu, mỡ, độ ẩm, bột xi măng và tác nhân rỉ sét, các chất gây ô nhiễm khác...

SƠN LÓT

- Thép, kim loại: sơn lót Euro Polymers ZP-300 Primer, chờ khô trong 7-8 giờ trước khi thi công lớp phủ UREA-5000ST

ĐỊNH MỨC

1.1 kg/m²/mm (A: 0.55kg, B: 0.55kg)
Định mức thực tế còn tùy thuộc vào tình trạng bề mặt bê tông, vữa.

ĐÓNG GÓI BẢO QUẢN

430 Kg/bộ (A : 226kg, B : 204kg)
Sản phẩm có thời hạn sử dụng 06 tháng (ở 30°C) kể từ ngày sản xuất trong các thùng chứa kín của nhà máy. Lưu trữ ở nơi, khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc với độ ẩm, nước và cồn

Tài liệu sản phẩm

Ngày: 01/01/2023

Phiên bản 01

EURO POLYMERS UREA-5000ST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô (25°C)	180 - 240 giây
Thời gian chờ thi công lớp kế tiếp	0 – 12 tiếng
Độ cứng (shore)	>65 (D)
Cường độ kéo đứt ASTM D 412	3500 ± 300 PSI
Độ giãn dài đến đứt (%)	350 ± 100
Cường độ bám dính (Thép – SSPC SP10)	> 2000 PSI
Chịu mài mòn (1kg, 1000 rev)	20mg (CS-17)
Chịu va đập (độ dày 1mm)	> 2.0 kg.m
Hoạt động nhiệt (°C)	0 - 50
Chịu hóa chất (Ngâm trong 168 giờ ở nhiệt độ phòng)	
10% - Sulfuric acid	Không thay đổi
30% - Sodium chloride	Không thay đổi
30% - Sodium Hydroxide	Không thay đổi
50% - Sodium Hydroxide	Không thay đổi
Dầu Diesel	Không thay đổi
Nước muối	Không thay đổi

TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NHỰA

Chỉ tiêu	UREA-5000ST (A)	UREA-5000ST (B)
Loại	Isocyanate Prepolymer	Hỗn hợp amin
Tỉ trọng (25°C)	1.12 ± 0.1	1.02 ± 0.1
Dạng	Chất lỏng vàng trong	Chất lỏng màu
Độ nhớt (cps ở 25°C)	400 ± 100	400 ± 100
Tỷ lệ trộn	1	1
Hàm lượng chất rắn	100%	100%

* Hướng dẫn ứng dụng chung

- Thi công UREA-5000ST phải làm sạch, khô, bề mặt không có các vụn vỡ hoặc các tạp chất. UREA-5000ST có thể được phun trong một phạm vi rộng với nhiệt độ và bề mặt nền bình thường. Những hạn chế nằm ở khả năng của máy phun cung cấp đủ áp suất, vật liệu và nhiệt. Liên hệ với nhân viên dịch vụ kỹ thuật để được khuyến nghị cụ thể, giá cả và tính sẵn có của thiết bị phun và phụ trợ. Khuyến cáo rằng UREA-5000ST nên được phun theo các hướng vuông góc với nhau (bắc-nam / đông-tây) để đảm bảo độ dày đồng đều. Thành phần "B" amin phải được trộn kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

* Cài đặt thiết bị được đề xuất

- Tỷ lệ 1: 1 tiêu chuẩn, vật liệu UREA-5000ST (A) được làm nóng, áp suất tối thiểu 1.500psi (10,34 MPa) gia nhiệt đến 79°C (175°F) . Các loại máy móc có thể sử dụng như: GRACO-GUSmer H-3500, H-20_35 Pro, E-XP2. Các mẫu súng bao gồm Graco-Gusmer GX-7, GX-8, Fusion MP Gun.
- Nhiệt độ làm nóng phải ở 70-75°C (158-167°F)
- Nhiệt độ tại đầu phun phải ở mức 60-70°C (140-158°F), nhiệt đặt dưới lớp cách nhiệt tại đầu phun phải hiển thị tối thiểu 55-70°C(131-158°F)
- Các đặc tính vật lý sẽ được tăng cường khi được phun ở áp suất cao hơn (2.500 psi trở lên) (17,24 MPa).

THẬN TRỌNG

Nên thi công tại nơi thông thoáng, tránh xa các nguồn khói và lửa; Dùng quạt thông gió khi cần thiết. Mang các trang bị bảo hộ lao động: khẩu trang than hoạt tính, găng tay và kính. Trong trường hợp có tiếp xúc với mắt, rửa mắt với thật nhiều nước và đưa đến Bác sỹ trong thời gian sớm nhất. Lưu ý dung môi là chất dễ bay hơi. Vui lòng đọc tất cả thông tin trong tài liệu của sản phẩm trước khi thi công. Những thông tin này có thể được cập nhật mà không có sự báo trước. Vui lòng liên hệ hoặc ghé thăm trang web của Chúng tôi để cập nhật dữ liệu kỹ thuật và hướng dẫn.

LƯU Ý

Tất cả các hướng dẫn, khuyến nghị, báo cáo và dữ liệu kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên thông tin và kiểm tra mà chúng tôi tin là đáng tin cậy và chính xác, nhưng tính chính xác và đầy đủ của các bài kiểm tra nói trên không được hiểu là bảo hành. Trách nhiệm của người dùng là tự làm rõ thông tin và kiểm tra để xác định tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng, ứng dụng và tình hình công việc của riêng mình. Chúng tôi không khuyến nghị hoặc đảm bảo rằng bất kỳ mối nguy hiểm nào được liệt kê ở đây là những mối nguy duy nhất có thể tồn tại. Cả người bán và nhà sản xuất đều không chịu trách nhiệm với người mua hoặc người thứ ba về bất kỳ tổn thất, hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm. Các khuyến nghị hoặc tuyên bố, dù bằng văn bản hay bằng miệng, ngoại trừ các văn bản được nêu trong tài liệu này sẽ không ràng buộc với nhà sản xuất. Thông tin kỹ thuật và ứng dụng được cung cấp cho mục đích thiết lập một hồ sơ chung về vật liệu và các bước thi công. Kết quả kiểm tra đã đạt được trong điều kiện phòng thí nghiệm và Công Ty TNHH Euro Paint Việt Nam không cho rằng các thử nghiệm này hoặc bất kỳ thử nghiệm nào khác, thể hiện chính xác cho mọi điều kiện môi trường.

EURO PAINT
always best

EURO PAINT VIET NAM CO., LTD

No. 64/27, Binh Phuoc B Quarter, Binh Chuan Ward,

Thuan An City, Binh Duong Province

Email: info@europaintvietnam.vn

Tel: (+84) 965 946 943

